



EXOSTKNW 40MIL PEEL+STICK UNDERLAYMENT

REVESTIMIENTO AUTOADHESIVO EXOSTK 40MIL

HIGH TEMP ALTA TEMP



EXOSTK-NW 40MIL Peel & Stick Underlayment is a premium-grade, self-adhering underlayment engineered to exceed rigorous industry standards. It features an SBS-modified bitumen compound laminated onto a non-woven polypropylene fabric making it an effective secondary barrier against water and moisture under asphalt shingles, metal roofing, slate, and tile. Select grades of polymers enhance the adhesion to diverse substrates such as plywood, OSB, and Gypsum sheathing. The robust polypropylene fabric offers exceptional anti-slip properties, improving walkability on sloped roofs.

El revestimiento autoadhesivo EXOSTK 40MIL es de primera calidad y está diseñado para superar los rigurosos estándares de la industria. Incorpora un compuesto de betún modificado con SBS laminado sobre una tela de polipropileno no tejida lo que lo convierte en una barrera secundaria eficaz contra el agua y la humedad bajo tejas de asfalto, cubiertas metálicas, pizarra y tejas. Polímeros de calidad selecta mejoran la adhesión a diversos sustratos, como madera contrachapada, tableros OSB, tableros de partículas de madera, hormigón y superficies metálicas. La robusta lámina de polipropileno ofrece excepcionales propiedades antideslizantes, lo que mejora la transitabilidad en techos inclinados.

Item #: 0342871 | Rolls/Pkt: 25 | Rolls/Flatbed: 800 | Rolls/Truck: 800
Rolls/Container: 1000 | Florida Product Approval: FL48252



LEARN MORE AT
STINGERWORLD.COM

INFORMATE ADEMÁS EN
STINGERWORLD.COM

EXOSTKNW 40MIL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES DE EXOSTK-NW 40MIL

PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS	TEST METHOD MÉTODO DE PRUEBA	TYPICAL VALUE VALOR TÍPICO
Nominal Thickness, (mil) Espesor nominal, (mil)	ASTM D 5147	40
Top surfacing Revestimiento superior	-	Grey Non-Woven Polypropylene Fabric Capa gris de polipropileno no tejida.
Release film Lamina de liberación	-	Split Release Film Liberación dividida recubierta de silicona
Size/Coverage	-	36" x 67' / 25Q
Tensile strength (MD/CD), (lbs./inch) Resistencia a la tracción (MD/CD), (lbs./pulgada)	ASTM D 1970	≥25 lbs/≥25 lbs
Tear Resistance (MD/CD), (Lbf) Resistencia al rasgado (MD/CD), (Lbf)	ASTM D 1970	≥20 lbs / ≥20 lbs
Elongation (MD/CD), (%) Alargamiento (MD/CD), (%)	ASTM D 1970	70/80
Adhesion to Plywood, (Lbf) Adherencia a la madera contrachapada, (Lbf)	ASTM D 903	7.5 @ 40°F 12 @ 75°F
Nail Sealability Sellado de clavos	ASTM D 1970	Pass Aprobado
Low Temp Flexibility Flexibilidad a bajas temperaturas	ICC AC 48	Pass Aprobado
Temperature Rating, (°F) Clasificación de temperatura, (°F)	-	260°F Max 260°F Máx
Foam Adhesive Compatibility Compatibilidad con adhesivo de espuma	-	Yes Sí
Water permeance Permeabilidad al agua	ASTM E 96	0.01
UV Resistance Resistencia a los rayos UV	-	180 Days 180 días

All Values are subjected to 5 to 10% variations
Todos los valores están sujetos a una variación del 5 al 10%.